

Смола FIT 852

| Параметр | Результат анализа |
|--------------------------------------|-------------------|
| Влажность | >0.2% |
| Кислотность (% метакриловой кислоты) | >0.3% |
| Показатель преломления | 1.4941 |
| Удельный вес | 1.129 г/мл |
| Вязкость, 25°C | 790,000 cps |
| Вязкость, 40°C | 78,000 cps |
| Ингибитор MeHQ | ВНТ 4500 ppm |