

## Полировальные порошки для обработки стекол на основе Оксида Церия (CeO<sub>2</sub>)

НАЗВАНИЕ	MOSSH- 2318	MOSSH- 2312	MOSSH- 2308-1	MOSSH- 2308
Содержание, %	>94	>94	>94	>94
La <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	>35	>35	>30	>35
CeO <sub>2</sub>	>65	>65	>65	>65
Pr <sub>6</sub> O <sub>11</sub>	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Nd <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
CaO	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
MgO	<1	<1	<1	<1
F	3-5	3-5	4-5	3-5
H <sub>2</sub> O	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
PH	7-8	7-8	7-8	7-8
D50(μm)	1.2-1.6	1.0-1.4	0.7-1.0	0.5-0.8